

Ficha técnica del fabricante

¿Para qué sirve una ficha técnica?

Nos ayuda a saber todas las características de aplicación, lijado, tiempo de espera entre manos, presión de la pistola, tamaño de la boquilla, el tiempo de secado... etc, tanto como de aparejo, barniz, masilla...

sikkens

Autosurfacer 940 HS

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Descripción

Aparejo de dos componentes alto cuerpo y rápido secado, sin isocianatos que puede utilizarse como alto espesor o húmedo sobre húmedo. Autosurfacer 940 HS proporciona un excelente resultado con todos los acabados Sikkens.

Aplicación versión lijable



- 3 Autosurfacer 940 HS
- 1 Autosurfacer 940 HS Hardener



Utilizar regleta Sikkens
Nr. 9 Gris



Pistola:
1.5-2.0 mm

Presión aplicación:
1.7-2.2 bar en entrada pistola
HVLP max 0.6-0.7 bar en cabezal



1-3 x 1 capa



Entre capas:
3-5 minutos a 20 °C

Antes de secado:
5-10 minutos a 20 °C



2 ½ horas a 20 °C
Aplicación de 3 capas

35 minutos a 60 °C



Lijado final: P500
Consultar la Hoja Técnica TDS S8.06.01



Repintable con todos los acabados Sikkens



Utilizar protección respiratoria adecuada
Akzo Nobel Car Refinishes recomienda la utilización de mascarilla de aire fresco

Leer completamente esta hoja técnica para información detallada del producto.

Hoja técnica aparejo 2k.

- 1- Relación de volumen.
- 2- Regla de medición o vaso de mezclas.
- 3- Tamaño de la boquilla y la presión a la que tienes que aplicarlo.
- 4- Capas de pintura que tienes que poner.
- 5- El tiempo que hay que esperar entre capa y capa.
- 6- El tiempo de secado.
- 7- Tamaño de la lija para el lijado final.
- 8- Repintable.
- 9- Autoprotección (mascarillas, guantes...).